

# RAMISLENE

# **ROT 4260 NATURAL**

compuestos

Polietileno de alta densidad natural / Natural High density polyethylene Fluidez 2.0 con UV12 / Melt Flow 2.0 with UV12

Forma polvo / Powder

# **Descripción** I Description

Polietileno de alta densidad en color natural diseñado especialmente para la utilización en el proceso de rotomoldeo. El material cuenta con antioxidantes y lubricantes para una excelente procesabilidad y un buen desempeño durante el procesamiento. / High density polyethylene in natural specially designed for use in the rotomolding process. The material has antioxidants and lubricants for excellent processability and good performance during processin.

#### **Aplicación** I Applications

El material ROT 4260 NATURAL definido por esta especificación puede ser empleado en:

1.- Rotomoldeo: Tanques y contenderoes de agua, muebles, juguetes

The material ROT 4260 NATURAL defined by this specification may be used in:

1.- Rotomolding process: Water containers, furniture, toys.

Propiedad/ Property	Método / Test Method	Valor/ Value	Unidad / Unit
Indice de Fluidez / Melt Flow Index	ASTM D1238	2.0	g / 10 min.
Densidad /Density	ASTM D792 A	0.946	g/cc
Modulo de Flexión / flexural modulus	ASTM D790 A	147,000	PSI
Resistencia a la Tensión / Tensil Strength	ASTM D638	3400	PSI
ESCR@100% igepal co-630	ASTM D1693	400	hrs
Análisis de Cribado Mesh 35	ASTM 1921	< 2	%
Densidad a Granel / Bulk Density	ASTM D 1895	0.33 a 0.39	g / cc
Fluidez a Granel / Bulk Flow	ASTM D 1895	2.5 a 4.0	g/seg
HDT @ 66psi	ASTM D648	60	°C
HDT @ 264psi	ASTM D648	37	°C
Temperatura de proceso recomendada / Recommended process temperature			
Temperatura de horno / oven temperature	ASTM D 1895	240 °C -280	°C

# Información Regulatoria

Estatus FDA / FDA status

EI ROT 4260 NA puede estar en contacto con alimentos The ROT 4260 NA can be in contact with food according

de acuerdo con la FDA en los siguientes puntos: to the FDA in the following points:

Título 21 CFR 177.1520 Title 21 CFR 177.1520

# Recomendaciones Conditioning

- · Almacenarse en un lugar seco y libre de polvo.
- No exponer el producto a intemperie, radiación solar directa, disolventes o fuentes de ignición.
- Usar el producto dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de compra.
- Store in a dry and dust-free place.
- Do not expose the product to weather, direct sunlight, solvents or sources of ignition.
- Use the product within 12 months from the date of purchase.

Las pruebas y resultados presentados se han obtenido usando métodos de laboratorio los cuales no ofrecen garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario, el cual determina su aplicación y condiciones de proceso. (Temperatura, presión).

Ramislene no da garantías adicionales explicitas o implícitas, por ejemplo, garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material en ningún caso la compañía será responsable de daños incidentales o consecuenciales. El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado. Para más información ingrese a www.donramis.com.mx